

KRUPNOZRNI KVARCNI PESAK

Prerađivački kapaciteti podrazumevaju dobijanje krupnozrnih kvarcnih peskova u svakom intervalu između 0.1 mm i 40.0 mm po zahtevu kupca, u garantovanom granulometrijskom i hemijskom sastavu.

HEMIJSKI SASTAV

SiO ₂ , %	97.50 – 99.00
Al ₂ O ₃ , %	0.25 – 1.00
Fe ₂ O ₃ , %	0.10 – 0.50
TiO ₂ , %	0.05 – 0.10
CaO, %	max. 0.15
MgO, %	max. 0.06
K ₂ O, %	max. 0.25
Na ₂ O, %	max. 0.04
Gubitak žarenjem, %	0.20 – 0.60